

# IV2600

## 高显色高粘白胶车身贴-环保

### 产品描述:

面膜: 90micron 米黄色 PVC 光膜;  
胶水: 永久性高粘胶;  
底纸: 140gsm 单面 PEK 本白纯木浆白硅纸  
宽幅: 1.06/1.27/1.37/1.52m

### 产品特点:

- 1、产品高显色性, 色彩还原度高, 面膜颜色适合欧洲风格;
- 2、产品吸墨稳定, 耐候性好, 尺寸稳定性好;
- 3、通过 REACH(NO 1907/2006)、RoSH2.0 认证, 符合欧盟环保要求;
- 4、胶水性能为永久性高粘胶。

### 产品应用:

适用于墙面应用、板材应用 (如: 室内墙面或粗糙的木板表面), 不建议贴于户外水泥及红砖墙面。  
本产品适用于各种溶剂型、弱溶剂型和 UV 墨水喷印方式。

### 技术参数:

测试条件: 室内温度  $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度  $50\pm 5\%$ , 以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	Micron	GB/T6672-2001	$90\pm 10$
底纸克重	$\text{g}/\text{m}^2$	GB4669-1995	$140\pm 10$
成品重量	$\text{g}/\text{m}^2$	GB4669-1995	$290\pm 20$
光泽度 $60^{\circ}$	%	GB8807-88	$\geq 75$
初粘力	N/25mm	FTM 9	$\geq 15$
24h, $180^{\circ}$ 剥离力	N/25mm	FTM 1	$\geq 15$
尺寸稳定性 MD	mm	FTM 14	$\leq 1.0$
尺寸稳定性 CD	mm	FTM 14	$\leq 0.8$
拉伸强度 MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	$\geq 45$
拉伸强度 CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	$\geq 40$
施工温度	$^{\circ}\text{C}$		$20\pm 10^{\circ}\text{C}$
适用温度	$^{\circ}\text{C}$		$-20\sim +70$

\*以上所有参数的变更恕不另行通知

### 仓储条件:

所有 INFLEX 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料, 建议密封保存, 水平放置, 叠放层高不宜超过 6 层, 避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度  $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度  $50\pm 15\%$ 。在这种条件下, 该产品储存期是 12 个月。

### 打印制作要求:

INFLEX<sup>®</sup>

Facebook: Inflex Graphic Vinyl

Web: [www.inflex.cn](http://www.inflex.cn)

Email: [info@inflexgraphic.com](mailto:info@inflexgraphic.com)

制作环境：INFLEX 产品建议在温度  $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为  $50\pm 10\%$ ，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前 24h 从仓储环境转移至喷绘环境；墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试；建议喷绘时需要留足够白边空隙。

张贴要求： $20\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为  $50\pm 10\%$ ；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要 2 小时以上。

### ■ 质保条件：

存储期：在原始的包装中储存期限为 1 年；

使用期限：未打印画面，自产品生产日期起 2 年内有效，逾期不接受投诉。

### ■ 重要备注：

INFLEX 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，不同国家、地区环境湿度高于 70% 以上喷绘打印效果有所下降。

本产品为高粘性车贴产品，可适应一般粗糙，不光滑及非极性被贴物，如使用在户外墙面，建议先测评胶性。不同批次产品不建议拼接使用。

### ■ 产品应用：

※上海五角场：

