

IV4012

白色可喷绘磨砂地板膜

产品描述:

面膜: 200micron 磨砂 PVC 白膜;

胶水: 透明胶;

底纸: 140gsm 单面 PEK 白硅纸

宽幅: 1.06/1.27/1.37/1.52m

产品特点:

- 1、防滑耐磨, 可通过 R9 防滑认证;
- 2、产品吸墨稳定, 色彩鲜艳、画面逼真;
- 3、良好的表面平整度和抗收缩性, 应用范围广泛;
- 4、表面具有可直接喷绘打印功能。

产品应用:

产品主要适用于画面保护 (如: 地面导向标识、室内地面广告装饰), 同时也起到防滑作用。

本产品适用于各种溶剂型、弱溶剂型、HP Latex和UV墨水喷印方式。

技术参数:

测试条件: 室内温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$, 以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	Micron	GB/T6672-2001	200 ± 10
底纸克重	g/m^2	GB4669-1995	140 ± 10
成品重量	g/m^2	GB4669-1995	385 ± 20
初粘力	N/25mm	FTM 9	≥ 11
24h, 180° 剥离力	N/25mm	FTM 1	≥ 13
尺寸稳定性 MD	mm	FTM 14	≤ 1.5
尺寸稳定性 CD	mm	FTM 14	≤ 1.0
拉伸强度 MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 60
拉伸强度 CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 70
施工温度	$^{\circ}\text{C}$		20 ± 10
适用温度	$^{\circ}\text{C}$		$-20\sim +70$

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件:

所有 INFLEX 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料, 建议密封保存, 水平放置, 叠放层高不宜超过 6 层, 避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 15\%$ 。在这种条件下, 该产品储存期是一年。

打印制作要求:

制作环境: INFLEX 产品建议在温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$, 相对湿度为 $50\pm 10\%$, 洁净无尘、无悬浮物的环境下使用;

张贴要求: $20\pm 10^{\circ}\text{C}$, 相对湿度为 $50\pm 10\%$; 粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面, 贴合必要养护时间需

要 2 小时以上。

■ 质保条件:

存储期: 在原始的包装中储存期限为 12 个月;

使用期限: 未打印画面, 自产品生产日期起 1 年内有效, 逾期不接受投诉。

■ 重要备注:

INFLEX 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果, 信息描述的是一个平均值、最小或最大值, 且应当考虑仅供参考, 不做任何担保。所有 INFLEX 公司的产品的售出均应由终端客户在最终环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求, 确定选择购买何种材料。

■ 产品应用:

