

NT1610A

背胶纺织品布

产品描述:

基布: 300D*300D;
胶水: 高粘胶;
底纸: 120g 单淋白硅纸;
宽幅: 1.37 m

产品特点:

- 1、轻质、柔软、环保, 喷绘画面形象、生动, 在强光照射下不褪色;
- 2、基布厚实, 不收缩, 易于施工, 适用于大面积室内装饰;

产品应用:

适用于室内及室外广告(展览展示; 文体、选举活动)。
本产品广泛适用于各种溶剂型、弱溶剂型及 UV 油墨的数码喷墨等印刷方式。

技术参数:

测试条件: 室内温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$

指标	单位	测试方法	标准
基布强度	Denier	GB/T16604	300DX300D
成品克重	Gram/m ²	GB/T4669	300 $\pm$ 20
拉伸强度 MD	N/5cm	GB/T1040	≥ 800
拉伸强度 CD	N/5cm	GB/T1040	≥ 500
撕裂强度 MD	N/5cm	GB/T16578	≥ 20
撕裂强度 CD	N/5cm	GB/T16578	≥ 15
适用温度范围	$^{\circ}\text{C}$		-20 ~ +70
阻燃性			

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件:

所有 NAR 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料, 建议密封保存, 水平放置, 避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 15\%$ 。在这种条件下, 该产品储存期是 1 年。

打印制作要求:

制作环境: NAR 产品建议在温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$, 相对湿度为 $50\pm 10\%$, 洁净无尘、无悬浮物的环境下使用; 建议产品需提前 24h 从仓储环境转移至喷绘环境。墨水因匹配的设备不同, 所以使用前请先测试。

喷绘时墨水温度 $18^{\circ}\text{C} \sim 28^{\circ}\text{C}$, 设备预热温度 30°C 最佳。施工环境: $18^{\circ}\text{C} \sim 28^{\circ}\text{C}$, 相对湿度为 $50\pm 15\%$ 。

质保条件:

- 1、保质期为一年：NAR 产品需满足仓储条件，半年内使用最佳。
- 2、追溯期：自产品生产之日起1年内，逾期不接受投诉。

重要备注:

NAR 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果。不同的批次产品不建议拼接使用。本产品有残胶风险，客户在选择产品前，请先对自己的施工/制作/应用环境做评估，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。

产品应用:

※上海五角场:



NAR
FOR SIGN



NAR
FOR SIGN